

DM-E インキ

- タイプ** 蒸発乾燥型 マット
- 用途** HI-PS、PS、ノリル、ザイロン、AS、ABS、硬質ビニール、ポリカーボネート、アクリル
- 特長** 印刷作業性に優れています。又、耐アルコール性が良好です。
- 使用方法**
- 希釈剤** DM溶剤（速乾、標準、遅乾）をご使用下さい。
インキ100部に対して溶剤を10～30部加え、よく攪拌してから印刷して下さい。
- 乾燥** 常温乾燥一昼夜で大体の物性が得られますが、材質によってはその後も約一週間は乾燥が進み、物性が向上します。
DM-Eは比較的乾燥の遅いタイプのインキですので、乾燥は十分に行って下さい。
- 洗浄** “ビニール洗用溶剤”をご使用下さい。
- 注意事項**
1. DM-Eは、耐摩耗性、耐可塑剤性等の物性に難があります。
 2. ご使用に際しては、製品の安全データシートをご参照下さい。
- 標準色** 07白、13青黄、14黄、06金赤、28オレンジ、08赤、18紅、16ピンク、25紫、45濃藍、46藍、75グリーン、90黒、00マグロム、EXO白、EXO黄、EXO赤黄、EXOオレンジ、EXO赤、
- 荷姿** インキ … 1kg缶