

DM-H インキ

- タイプ** 蒸発乾燥型、セミグロス
- 用途** PS、HI-PS、ABS、AS、硬質ビニール、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、アクリル
- 特長**
1. DM-Hは、DM-Eの弱点である、耐摩耗性、耐油脂性、耐可塑剤性等の物性を大幅に改良したタイプのインキです。
 2. 耐アルコール性及びPS系素材への密着性に優れています。
 3. 印刷作業性はDM-E同様に優れており、糸引き等のトラブルの心配がありません。
- 使用方法**
- 希釈剤** DM溶剤（速乾、標準、遅乾）又はPC溶剤 をご使用下さい。
インキ100部に対して 溶剤を10～30部加え、よく攪拌してから印刷して下さい。
- 乾燥** 常温乾燥一昼夜で大体の物性が得られますが、材質によってはその後も約一週間は乾燥が進み、物性が向上します。
- 洗浄** “ビニール洗用溶剤” をご使用下さい。
- 注意事項** ご使用に際しては、製品の安全データシートをご参照下さい。
- 標準色** 07白、13青黄、14黄、16ピンク、25紫、28オレンジ、06金赤、08赤、18紅、45濃藍、46藍、75グリーン、90黒、00マグム、EXO白、EXO黄、EXOオレンジ、EXO赤、透明黄、透明赤
- 荷姿** インキ … 1kg缶 溶剤 … 1kg缶、15kg