DM-Pインキ

タイプ 蒸発乾燥型 グロス

用 途 ナイロン、ポリエステル、ポリカーボネート、ABS、等のプラスチック材、プラスチック塗装面。二液仕様で、アルミニウム等の金属類、塗装金属板、など。

特 長 光沢の優れた厚膜タイプのインキで、印刷作業性にも優れています。 硬化剤を併用することにより二液型となり、接着性が更に向上します。

使用方法 希釈剤

DM溶剤(速乾、標準、遅乾)をご使用下さい。但し、ポリカーボネートに印刷する場合はPC溶剤を使用して下さい。各溶剤には速乾、標準、遅乾が設定されていますので、印刷環境に合った乾燥性の溶剤を選択して下さい。

(インキ+硬化剤)100部に対し溶剤を5~20部加え、よく撹拌してから印刷して下さい。

硬化剤 JA-960 又は JA-950 をインキに加えて印刷すると、接着性と皮膜物性が向上します。

添加量はインキ 100 部に対し、硬化剤 10 部です。

硬化条件 一液で使用した場合、常温放置一昼夜でほぼ乾燥します。 硬化剤を併用した場合は、常温放置で大体の物性が得られるまでに 約一週間かかります。(JA-960 の場合)

可使時間(ポットライフ) 4~6時間(20℃)

洗净 "ビニール洗用溶剤"をご使用下さい。

保管 硬化剤は湿気により硬化します。密栓状態で保管し、開封した後はなるべく早く使い切るようにして下さい。

注意事項 1. DM-Pインキは、受注生産品の為に在庫は持っておりません。

2. ご使用に際しては、製品の安全データシートをご参照下さい。

標 準 色 07白、13青黄、12黄、28オレンシ、05金赤、08赤、18紅、16ピンク、25紫、45濃藍、46藍、75グリーン、90黒、00メシウム、EXO白、EXO黄、EXOオレンシ、EXO赤

荷 姿 インキ … 1kg缶