

DM-A インキ

- タイプ** 蒸発乾燥型、グロス
- 用途** ABS、アクリル、硬質ビニール、ポリカーボネート、HI-PS、プラスチック塗装面
- 特長** 光沢及び耐アルコール性に優れた強靱な皮膜を形成しますので、工業部品の印刷に適します。一液型インキの中では、耐摩耗性が一番優れています。
- 使用方法**
- 希釈剤** DM溶剤（速乾、標準、遅乾）をご使用下さい。
インキ100部に対して溶剤を10～30部加え、よく攪拌してから印刷して下さい。
- 乾燥** 常温乾燥一昼夜で大体の物性が得られますが、材質によってはその後も約一週間は乾燥が進み、物性が向上します。
- 洗浄** “ビニール洗用溶剤”をご使用下さい。
- 注意事項**
- DM-Aは、印刷の際に「糸引き」の出やすい性質があります。
これが問題となる場合には、汎用コンパンドJA-101を10～20%程度添加して下さい。「糸引き」は著しく減少します。
 - ご使用に際しては、製品の安全データシートをご参照下さい。
- 標準色** 01白、07白、13青黄、14黄、28オレンジ、06金赤、08赤、18紅、16ピンク、25紫、45濃藍、46藍、35浅葱、75グリーン、87群青、90黒、00メジウム、EXO白、EXO黄、EXO赤黄、EXOオレンジ、EXO赤、艶消剤、
- 荷姿** インキ … 1kg缶