

DM-K インキ

タイプ 2液反応型 グロス

用途 UV塗装への印刷

特長 これまで接着が困難だったUV塗装材に強力に接着します。
硬化皮膜は耐薬品性、耐アルコール性、耐摩耗性等の物性が優れています。

使用方法 希釈剤 DM溶剤、テトロン溶剤が使用できます。各溶剤には速乾、標準、遅乾が設定されていますので、印刷環境に合った乾燥性の溶剤を選択して下さい。

(インキ+硬化剤)100部に対し溶剤を5~20部加え、よく攪拌してから印刷して下さい。

硬化剤 インキ100部に対して、硬化剤JA-970を10~15部加えます。
*柔軟性を付与する為には硬化剤JA-940をご使用下さい、但し接着性や摩耗性は低下しますので、仕様にて十分ご確認下さい。

硬化条件 70~80℃にて30~60分の強制乾燥を行います。
但し最終物性が出るには1週間ほど時間がかかります。
素材の変形が問題になる時は、60℃30分の加熱でもある程度の接着性が得られます。

可使時間 4~5時間 (20℃)

(ポットライフ)

洗浄 “ビニール洗剤”をご使用下さい。

保管 硬化剤は湿気により硬化します。密栓状態で保管し、開封後はなるべく早く使い切るようにして下さい。

注意事項 1. DM-Kインキは、受注生産品の為に在庫は持っていません。
2. ご使用に際しては、製品の安全データシートをご参照下さい。

標準色 07白、13青黄、12黄、28オレンジ、08赤、18紅、16ピンク、25紫、45濃藍、46藍、75グリーン、90黒、00マグマ、透明黄、透明赤、EXO黄、EXO白、EXO赤、EXOオレンジ

荷姿 インキ … 1kg缶